

BauderPIR FA Afschot 1.6%

Productdatablad

Levorm		Polyisocyanuraat hardschuim platen conform DIN 13165			
Toepassing		Isolatie als afschotplaat			
Cachering	boven:	Aluminium			
	onder:	Aluminium			
Afwerking zijkant		Rechte kanten			
Code verklaring		PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)120-TR40			
Artikelnummer		Dikte 30/50 mm	4700 1601	Dikte 110/130 mm	4700 1605
		Dikte 50/70 mm	4700 1602	Dikte 130/150 mm	4700 1606
		Dikte 70/90 mm	4700 1603	Dikte 150/170 mm	4700 1607
		Dikte 90/110 mm	4700 1604	Dikte 170/190 mm	4700 1608

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Lengte	EN 822	mm	1200
Breedte	EN 822	mm	1200
Dikte	EN 823	mm	30/50, 50/70, 70/90, 90/110, 110/130, 130/150, 150/170, 170/190
Afschot		%	1,67
Brandklasse	EN 13501 - 1	-	Klasse E general application, (B2 conform DIN 4102-1)
Druksterkte	EN 826	kPa	≥ 120
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) (EU)	EN 13165	W/ mK	0,022
Wateropname	EN 12087	Vol%	max. 3



Kenn-Nr. der Prüfstelle: 0751 FIW München

DIN EN 13165



www.uegpu.de

BauderPIR FA FA Afschot 1.6%

Productinformatieblad

Levorm		Polyisocyanuraat hardschuim platen conform DIN 13165			
Toepassing		Isolatie als afschotplaat			
Cachering	boven	Aluminium			
	onder:	Aluminium			
Afwerking zijkant		Rechte kanten			
Code verklaring		PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)120-TR40			
Artikelnummer		Dikte 30/50 mm	4700 1601	Dikte 110/130 mm	4700 1605
		Dikte 50/70 mm	4700 1602	Dikte 130/150 mm	4700 1606
		Dikte 70/90 mm	4700 1603	Dikte 150/170 mm	4700 1607
		Dikte 90/110 mm	4700 1604	Dikte 170/190 mm	4700 1608

Productbeschrijving	Polyisocyanuraat hardschuim isolatie met vooraf bepaalde afschot van 1,6% en aan beide zijde met aluminium cachering.
Toepassing	BauderPIR FA afschot 1.6% wordt als afschot isolatie met een bijzonder lage warmtegeleiding, op het gebruikte of ongebruikte vlakke dak toegepast.
Verwerkingsvoorschriften	BauderPIR FA afschot 1,6% wordt windzeker geplaatst middels mechanische bevestiging met tenminste 4 bevestigers per plaat of d.m.v. een verkleefd systeem waarbij BauderPIR FA afschot middels Bauder Schaumkleber aan de ondergrond wordt verkleefd. Bij een verkleefd systeem dient Bauder FA Gefalle licht te worden aangedrukt en mogen de platen niet worden belopen tot de Schaumkleber volledig is uitgehard (zie ook Verwerkingsvoorschriften Bauder Schaumkleber). BauderPIR FA afschot 1,6% is vrij van halogenen en HBCD. Voor overige informatie verwijzen wij u naar de verwerkingsvoorschriften
Opslag	BauderPIR beschermen tegen vocht, open vuur en direct zonlicht tijdens opslag en transport.
Verwijdering	Polyisocyanuraat hardschuim kan met huishoudelijk afval of huisvuilachtig industrieel afval verwijderd worden. (Europese Afvalcatalogus EAC nummer 170604 „Isolatiemateriaal“)