

Productdatablad

BauderTHERMOFOL D 18



Toepassing	Toebehoren-kunststof dakbaan op basis van PVC-P ongewapend met hoge elasticiteit	
Toepassingsmogelijkheden	Eenlaags toebehoren-kunststofbaan voor overlassen van foliestaalplaat verbindingen, vormen van buitenhoeken, doorvoeringen of dilatatievoegen	
Oppervlak	Boven:	lichtgrijs vergelijkbaar met RAL 7035
	Onder:	donkergrijs
Inlage - Typ	Geen	
Artikelnummer	6101 0150	



Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Zichtbare gebreken	EN 1850-2	-	Geen zichtbare gebreken
Lengte	EN 1848-2	m	10(-0/+5%)
Breedte	EN 1848-2	m	1,5(-0,5/+1%)
Rechtheid	EN 1848-2	mm	< 30
Vlakheid	EN 1848-2	mm	< 10
Oppervlakte massa/ gewicht	EN 1849-2	kg/m ²	2,2(-5/+10%)
Werkelijke dikte	EN 1849-2	mm	1,8(-5/+10%)
Waterdichtheid Methode B	EN 1928 - B	-	voldoet
Brandgedrag extern (van buiten af)*	CEN/TS 1187	-	NPD
Classificatie reactie bij brand	EN 13501-1	-	Klasse E
Pelweerstand overlapverbindingen	EN 12316-2	N/50mm	≥200
Schuifweerstand overlapverbindingen	EN 12317-2	N/50mm	≥450
Treksterkte Lengterichting	EN 12311-2 B	N/mm ²	≥13
Treksterkte Breedterichting	EN 12311-2 B	N/mm ²	≥13
Rek bij breuk Lengterichting	EN 12311-2 B	%	≥300
Rek bij breuk Breedterichting	EN 12311-2 B	%	≥300
Doorscheursterkte Lengterichting	EN 12310-2	N	> 150
Doorscheursterkte Breedterichting	EN 12310-2	N	> 150
Dimensionele stabiliteit Lengterichting	EN 1107-2	%	≤2

Productdatablad

BauderTHERMOFOL D 18



Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Vouwweerstand bij verlaagde temperatuur	EN 495-5	°C	≤ -30
UV straling	EN 1297	-	voldoet, Klasse 0 (> 5000 h)
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN 1931	-	20000 (±30%)

* in het systeem getest

Opmerkingen

BauderTHERMOFOL D heeft een standaarddikte van 1,8 mm om bij elke toepassing de minimale baandikte te bereiken.

Opslag en transport

Kunststof dakbaan liggend, schoon en droog opslaan, bescherm deze voor verwerking tegen weersinvloeden!

Verwijdering

Productafval is geen gevaarlijke stof. Neem de plaatselijke officiële voorschriften in acht. (volgens de Europese afvalnorm EWC nummer 170203)

Overige documentatie

Actuele informatie zoals brochures, databladen, verwerkingsvoorschriften, EPD etc. vindt u op www.bauder.nl of www.bauder.de - Bestekteksten zijn terug te vinden op www.stabu.org