

Productdatablad

BauderFLEX TA 600



Toepassing	Elastomeer bitumenbaan		
Toepassingsmogelijkheden	Elastomeer bitumenbaan als onderlaag in losliggende geballaste dakbedekkingssystemen en mechanisch bevestigde elastomeer dakbedekkingssystemen. Tevens toepasbaar als scheidings- en beschermingslaag op houten ondergronden of sterk verouderde dakbedekkingen.		
Oppervlak	Boven:	Folie	
	Onder:	Vlies	
Inlage - Type	Polyestervlies 140 g/m²		
Artikelnummer	1794 0000		

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Lengte	EN 1848-1	m	15
Breedte	EN 1848-1	m	1
Dikte	EN 1849-1	mm	2
Koudebuigsterkte bovenkant	EN 1109	°C	≤-20
Koudebuigsterkte onderkant	EN 1109	°C	≤-20
Warmteweerstand boven	EN 1110	°C	≥100
Warmteweerstand onder	EN 1110	°C	≥100
Maximale treksterkte Lengterichting	EN 12311-1	N/50mm	≥550
Maximale treksterkte Breedterichting	EN 12311-1	N/50mm	≥300
Maximale elasticiteit Lengterichting	EN 12311-1	%	≥20
Maximale elasticiteit Breedterichting	EN 12311-1	%	≥20
Rechtheid	EN 1848-1	mm/10m	≤20
Waterdichtheid Methode B	EN 1928	-	Voldoet
Classificatie reactie bij brand	EN 13501-1	-	E
Brandgedrag bij een brand van buiten ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1)
Zichtbare gebreken	EN 1850-1	-	Geen zichtbare gebreken
Pelsterkte	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Pelsterkte van de overlap	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Weerstand tegen dynamische belasting	EN 12691	mm	NPD



Aangemelde instantie(s): GPB, 1724
EN 13707

Productdatablad

BauderFLEX TA 600



Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730	kg	NPD
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	NPD
Duurzaamheid	EN 1109	°C	NPD

^{a)} in het systeem getest

Opmerkingen

Deze dakbaan is een onderlaag en kan zonder aanvullende afwerking niet als tijdelijke noodafdichting dienen.

Opslag en transport

Bewaar en transporteer bitumenbanen staand op de rol en beschermd tegen UV-stralen, vocht en hitte.

Verwijdering

Bitumenafval kan worden weggegooid met huishoudelijk afval of bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval (Europese afvalcatalogus EAK-nummer 170302 "asfalt teervrij").

Overige documentie

Actuele informatie zoals brochures, databladen, verwerkingsvoorschriften etc. vindt u op, www.bauder.nl of www.bauder.de. Bestekteksten zijn terug te vinden op www.stabu.org



Aangemelde instantie(s): GPB, 1724
EN 13707