

Productdatablad

Bauder 370 K 24

Leislag grafiet zwart



Toepassing	Elastomeerbitumen-toplaag voorzien van een afwerking met leislag		
Toepassingsmogelijkheden	Toplaag in meerlaagse dakbedekkingssystemen afgewerkt met leislag		
Oppervlak	Boven:	Leislag grafiet zwart	
	Onder:	Folie	
Inlage - Type	Gecombineerd Polyester-Glasvlies		
Artikelnummer	1833 3000		

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Lengte	EN 1848-1	m	7,5
Breedte	EN 1848-1	m	1
Dikte	EN 1849-1	mm	4,1
Koudebuigsterkte bovenkant	EN 1109	°C	≤-20
Koudebuigsterkte onderkant	EN 1109	°C	≤-20
Warmteweerstand boven	EN 1110	°C	≥100
Warmteweerstand onder	EN 1110	°C	≥100
Maximale treksterkte Lengterichting	EN 12311-1	N/50mm	750(±20%)
Maximale treksterkte Breedterichting	EN 12311-1	N/50mm	650(±20%)
Maximale elasticiteit Lengterichting	EN 12311-1	%	13(±15)
Maximale elasticiteit Breedterichting	EN 12311-1	%	20(±15)
Rechtheid	EN 1848-1	mm/10m	<20
Waterdichtheid Methode B	EN 1928	-	Voldoet
Classificatie reactie bij brand	EN 13501-1	-	E
Brandgedrag bij een brand van buiten ^{a)}	CEN/TS 1187	-	NPD
Zichtbare gebreken	EN 1850-1	-	Geen zichtbare gebreken
Pelsterkte	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Pelsterkte van de overlap	EN 12317-1	N/50mm	500 (-0/+20%)
Weerstand tegen dynamische belasting	EN 12691	mm	NPD



Aangemelde instantie(s): GPB, 1724
EN 13707, EN 13969

Productdatablad

Bauder 370 K 24

Leislag grafiet zwart



Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730	kg	NPD
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	≤0,3
Duurzaamheid	EN 1109	°C	NPD

a) in het systeem getest

Opmerkingen

Het oppervlak is bestrooid met een natuurlijk gesteente (leislag, basalt, zand ...). Met dit natuurproduct zijn grondstofgerelateerde verschillen in kleurschakeringen mogelijk, waarvoor de fabrikant geen aansprakelijkheid aanvaardt. Dit geldt met name voor kleurafwijkingen als gevolg van weers- en omgevingsinvloeden en kleurverschillen tussen verschillende productiebatches.

Opslag en transport

Bewaar en transporteer bitumenbanen staand op de rol en beschermd tegen UV-stralen, vocht en hitte.

Verwijdering

Bitumenafval kan worden weggegooid met huishoudelijk afval of bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval (Europese afvalcatalogus EAK-nummer 170302 "asfalt teervrij").

Overige documentie

Actuele informatie zoals brochures, databladen, verwerkingsvoorschriften etc. vindt u op, www.bauder.nl of www.bauder.de Bestekteksten zijn terug te vinden op www.stabu.org



Aangemelde instantie(s): GPB, 1724
EN 13707, EN 13969