

Productdatablad

Bauder 460 P 60



Toepassingsmogelijkheden	Plastomeerbitumen	
Toepassingsmogelijkheden	Onderlaag in meerlaagse plastomeer dakbedekkingssystemen. De baan wordt toegepast in losliggend en geballaste dakbedekkingssystemen en in mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen.	
Oppervlak	Boven:	Folie
	Onder:	Vlies
Inlage - Type	Gecombineerde inlage	
Artikelnummer	1793 1005	

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Lengte	EN 1848-1	m	12
Breedte	EN 1848-1	m	1
Dikte	EN 1849-1	mm	2
Koudebuigsterkte bovenkant	EN 1109	°C	≤-15
Koudebuigsterkte onderkant	EN 1109	°C	NPD
Warmteweerstand boven	EN 1110	°C	≥120
Warmteweerstand onder	EN 1110	°C	NPD
Maximale treksterkte Lengterichting	EN 12311-1	N/50mm	600(±20%)
Maximale treksterkte Breedterichting	EN 12311-1	N/50mm	400(±20%)
Maximale elasticiteit Lengterichting	EN 12311-1	%	15(±15)
Maximale elasticiteit Breedterichting	EN 12311-1	%	20(±15)
Rechtheid	EN 1848-1	mm/10m	<20
Waterdichtheid Methode B	EN 1928	-	Voldoet
Classificatie reactie bij brand	EN 13501-1	-	E
Brandgedrag bij een brand van buiten ^{a)}	CEN/TS 1187	-	NPD
Zichtbare gebreken	EN 1850-1	-	Geen zichtbare gebreken
Pelsterkte	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Pelsterkte van de overlap	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Weerstand tegen dynamische belasting	EN 12691	mm	NPD



Aangemelde instantie(s): GPB, 1724
 EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + A1:2006

Productdatablad

Bauder 460 P 60



Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/ grenswaarde
Weerstand tegen statische belasting	EN 12730	kg	NPD
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-1	%	≤0,5
Duurzaamheid	EN 1109	°C	NPD

^{a)} in het systeem getest

Opslag en transport

Bewaar en transporteer bitumenbanen staand op de rol en beschermd tegen UV-stralen, vocht en hitte.

Verwijdering

Bitumenafval kan worden weggegooid met huishoudelijk afval of bedrijfsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval (Europese afvalcatalogus EAK-nummer 170302 "asfalt teenvrij

Overige documentatie

Actuele informatie zoals brochures, databladeren, verwerkingsvoorschriften etc. vindt u op, www.bauder.nl



Aangemelde instantie(s): GPB, 1724
EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + A1:
2006