

Hechtprimer FG 35

EEN PRIMER OP BASIS VAN SYNTHETISCH RUBBER EN HARSEN

FG 35 is een oplosmiddelhoudende primer op basis van synthetisch rubber en harsen. De hechtprimer FG 35 kan in combinatie met de zelfklevende RESITRIX® dakbanen en ALUTRIX® dampremmende banen op de meest uiteenlopende ondergronden worden gebruikt.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Voor het primeren van de ondergrond, voor zelfklevende RESITRIX® dakbanen op:

- ongecoate metalen ondergronden
- bitumineuze materialen
- houtmaterialen
- vaste materialen
- kunststoffen
- isolatiemateriaal (behalve polystyreen-hardschuim panelen zonder cacheerlaag)

Voor het primeren van ondergronden voor de zelfklevende, aluminium dampremmende banen ALUTRIX® 600 resp. ALUTRIX® FR op bitumineuze materialen, hout- en vaste materialen.

Bij niet genoemde toepassingen moet ruggespraak worden gehouden met onze technische afdeling.



Hechtprimer FG 35

VOORBEREIDING

De ondergrond moet droog, schoon, vorst-, stof- en vetvrij zijn. Roer de ondergrondprimer FG 35 voor gebruik goed door.

VERWERKING

De verwerkingstemperatuur ligt tussen + 5° C tot + 35° C. De primer mag niet worden verdund.

Het aanbrengen van FG 35 geschiedt eenzijdig, dun, gelijkmatig en afhankelijk van het toepassingsgebied over het gehele oppervlak resp. vlaksgewijs met een vachtroller, kwast of resp. een spuitbus. Metalen oppervlakken moeten vooraf zorgvuldig worden ontvet met de reiniger G 500. Losse verfresten en corrosieplekken moeten worden verwijderd. Bij overgangen naar bitumenbanen moet eventueel aanwezig grind bovenop zorgvuldig worden weggeveegd.

De droogtijd bedraagt, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de laagdikte, de aanbrenging en het absorptievermogen van de ondergrond, ongeveer 35 minuten. Nadat de FG 35 is ingetrokken, worden de zelfklevende banen goed aangerold.

REINIGINGSMIDDEL

Voor het ontvetten van de lijmpervlakken en het reinigen van gereedschap raden wij onze reiniger G 500 aan.

OPSLAG

Goed afgesloten, tussen + 5°C en + 25°C niet langer dan 12 maanden bewaren. Wanneer de primer door de kou taai is geworden, de verpakking tot kort voor gebruik in een warme ruimte (ca. + 20°C) bewaren. Bij handmatig aanbrengen de inhoud van de bus meerdere keren omroeren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BASIS	synthetisch rubber + harsen, bevat oplosmiddelen
KLEUR	zwart
CONSISTENTIE	vloeibaar, goed strijkbaar resp. spuit- en sproeibaar
DICHTHEID	ca. 840 kg/m ³
VISCOSITEIT	900 mPas
VASTE STOF	35 %
VERBRUIK IS AFHANKELIJK VAN DE ONDERGROND	tot ca. 300 g/m ² (bij handmatig aanbrengen op volledig oppervlak) tot ca. 200 g/m ² (bij opspuiten of opsproeien op volledig oppervlak)



Voor het gebruik van onze producten moet u de instructies in onze EU-veiligheidsgegevensbladen en de veiligheidsinstructies op onze verpakkingslabels naleven.

De informatie en productomschrijvingen in deze publicatie zijn naar eer en geweten opgesteld op basis van onze ervaringen en tests. Uit deze informatie kunnen geen eisen tot schadevergoeding voortvloeien. Wij behouden ons het recht voor om technisch zinvolle veranderingen aan constructies en programma's door te voeren als die beantwoorden aan de hoge eisen qua kwaliteit en vooruitgang.

CARLISLE® CONSTRUCTION MATERIALS B.V.

Industrieweg 16
8263 AD Kampen

T +31 (0) 38 339 3377
F +31 (0) 38 339 3378

E info.nl@ccm-europe.com
www.ccm-europe.com

